

Impianto:

AlpiAsfalt SA Osogna

Laboratorio:

CONSULTEST SA

Data ricetta:

03.05.2019

Asfalto compattato - Dichiarazione	2019	AC 11 N
---	-------------	----------------

Dati della miscela	Valori nominali	Requisiti	Codice:	3
Legante:				
Bitume risultante	B 70/100			
- Σ Tenore legante solubile M-%	5.6	Tolleranza EW = ± 0.5		
Bitume dosato	B 70/100			
Recupero dalla miscela:				
- Penetrazione: min. [¹ / ₁₀ mm]	40	—		
- Penetrazione: max. [¹ / ₁₀ mm]	75	—		
- P. di rammollimento A+B: min.	45	—		
- P. di rammollimento A+B: max.	62	—		
- Ritorno elastico [%]	-	—		
Provenienza minerali:				
- Füller	Füller proprio			
- Calce idrata				
- Aggregati fini	Gasperini AG			
- Aggregati grossi	Trigo			
- Parte minerale sabbia ≤ 2.0 mm	39 M-%			
- Parte minerale ghiaia ≥ 2.0 mm	61 M-%			
Categoria minerale	C 70/10	C70/10		
Granulato riciclato:				
- a freddo M-%	-			
- a caldo M-%	-			
Valori Marshall:				
- Temperatura di compattazione	145 °C			
- MV apparente kg/m ³	~ 2441			
- MV kg/m ³	~ 2511			
- Vuoti residui HM, Vol-%	2.8	2.0... 5.0		
- Grado riempimento vuoti VFB, %	82.7	≤ 83		
- Stabilità S kN	13.8	≥ 7.5		
- Scorrimento F, mm	3.4	2... 4		
Per miscele H e S:				
Ormaiamento LCPC [29]				
- 10000 cicli %	-	—		
- 30000 cicli %	-	—		
Sensibilità all'acqua %	92	≥ 70%		
Distribuzione granulometrica:	mm	Tolleranza		
- Valori singoli passante	45.0 [M-%]	100		
	31.5 [M-%]	100		
	22.4 [M-%]	100		
	16.0 [M-%]	100		
	11.2 [M-%]	98		
	8.0 [M-%]	80		
	5.6 [M-%]	65		
	4.0 [M-%]	54		
	2.0 [M-%]	39		
	1.0 [M-%]	28		
	0.5 [M-%]	21		
	0.25 [M-%]	15		
	0.125 [M-%]	11		
	0.063 [M-%]	7.5		

Rapporto prova iniziale	conforme
Numero: S0171-19-5	si
Validità: giugno 2024	
Dichiarazione di conformità	si

Data: 21.06.2019
 Timbro / firma
 Impianto di produzione

Data: 21.06.2019
 Timbro / firma
 Laboratorio accreditato

Data:
 Timbro / firma
 Impresa



Via Industrie - CP 15 - 6703 Osogna

